

研ぎ澄ませた、輝き。

- 一、直線性・見切り性が良く、テープ引き出しがスムーズ。
- 一、適度な粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。
- 一、基材に強度があり、テープを剥がす際に紙切れしにくい。
- 一、テープ背面への塗料の密着性が良く、フレーキングしにくい。



正宗

MASAMUNE

建築用マスキングテープ

新登場



| 試験項目 | 測定値 | 規格 | | | |
|--------------|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | サイズ幅(mm)×長さ(m) | ケース(巻) | サイズ幅(mm)×長さ(m) | ケース(巻) |
| 基材 | 和紙 | 12×18 | 1000 | 24×18 | 500 |
| 粘着剤 | アクリル系 | 15×18 | 800 | 30×18 | 400 |
| 厚さ(mm) | 0.09 | 18×18 | 700 | 40×18 | 300 |
| 粘着力(N/10mm) | 2.00 | 21×18 | 600 | 50×18 | 200 |
| 引張強度(N/15mm) | 55.0 | | | | |
| 伸び(%) | 6.0 | | | | |

使用上の注意

●接着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。●貼る面の埃・油分・水分等、よくふきとってご使用ください。●電気絶縁用には使用しないでください。●テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。

※測定方法はJIS-Z-0237Lによって行う
※上記数値は測定値で保証値ではありません

製品のご利用は当社まで

KAMOI
カモ井加工紙株式会社

【本社】 〒710-8611 岡山県倉敷市片島町236 TEL (086) 465-5812 FAX (086) 465-5815
 【東京支店】 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-9 華山ビル7F TEL (03) 3271-3888 (代) FAX (03) 3271-3601
 【大阪営業所】 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-9-28 TAIYO センタービル 202 TEL (06) 6305-0868 (代) FAX (06) 6305-0867

www.kamoi-net.co.jp/