


オートン専用表面硬化促進スプレー

速乾帝王M



Point

硬化促進

シーリング表面の
スピード乾燥！



Point

NEW ノズル

新規ノズルで
作業性 UP！



■ 現場で工期の安定化に貢献します。

シーリング材表面へ塗装する場合、通常「2日～4日」程度の養生を必要としますが、速乾帝王Mを使うと、表面乾燥（硬化）が促進され、養生工程を短縮※することが可能です。

※裏面をご参照ください。



UTO CHEMICAL IND. CO., LTD.

オート化学工業株式会社

URL <http://www.autochem.co.jp>



オートンシーリング材
「表面硬化促進」スプレー

速乾帝王M



用途・特徴

シーリング材の表面硬化を促進させ、塗装など次工程への移行をスムーズにします。

標準使用量

1本(290ml)あたり、**約260m**の処理が可能です。

※噴射口をシーリング材から3cm～5cm程離してスプレーして下さい。

※目地1mあたり1秒噴射を目安にして下さい。

施工上の注意

- ☐ マスキングテープからはみ出さないようにスプレーして下さい。
- ☐ スプレー後は著しく乾燥が早まりますので、すぐにマスキングテープを除去して下さい。
- ☐ 標準使用量を守り、吹き過ぎにご注意下さい。**液ダレ・付着性の低下の原因**になります。

指触乾燥時間

湿度・温度条件	速乾帝王M無し		速乾帝王M有り	
	サイディングシーラント	イクシード	サイディングシーラント	イクシード
冬季(寒冷) 5°C40%RH	48時間	30時間	3時間	3時間
春季・秋季23°C50%RH	9時間	6時間	40分	30分

※サイディングシーラントは【早め】となります。

※上記は目安となります。実際の環境条件(気温、湿度)で変化します。

塗装(テープ貼付け)可能日数

湿度・温度条件	速乾帝王M無し		速乾帝王M有り	
	サイディングシーラント	イクシード	サイディングシーラント	イクシード
冬季(寒冷) 5°C40%RH	7日～14日後	7日～10日後	2日～3日後	2日～3日後
春季・秋季23°C50%RH	2日～7日後	2日～5日後	翌日(24時間後)	翌日(24時間後)

※サイディングシーラントは【早め】となります。

※養生後、マスキングテープ・バイオランテープが変形なく剥がれる日数となります。

※上記は目安となります。実際の環境条件(気温、湿度)で変化します。



オート化学工業株式会社
<http://www.autochem.co.jp>

本社 〒110-0005 東京都台東区上野5-8-5
大阪支店 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-18-23